

# Metaalindustrie **ANDUSTA** B.V.

St. Josephplein 15  
5428 GL VENHORST  
Tel: 0492-351384  
Fax: 0492-352291  
Handelsreg. 's-Bosch 45.567  
Postrek. Nr. 3243681  
RABO Bank Venhorst rek.nr. 15.37.04.217  
ABN-AMRO Bank Boekel rek.nr. 438465679  
BTW nr.. NL 808409451B01

**STALEN BINNENDEURKOZIJNEN**

## **Onderhoud:**

- Fabrieksmatig opgebracht onderhoudsvrije epoxypolyester-poederlaklaag. Vuil bij voorkeur afnemen met water, evt. met niet schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
- Reparatielak tbv kleine beschadigingen op aanvraag leverbaar.

## **Voorbehandeling:**

Andusta kozijnen zijn voorzien van epoxypolyester-poederlaklaag. T.b.v. overschilderen de navolgende richtlijnen aan te houden.

- Toe te passen laktype: acryl kleurlak, watergedragen, acrylaatdispersie
- Voorbehandeling: gehele oppervlakte opschuren, korrelgrootte 200 aansluitend stof afnemen.
- Omstandigheden: droging bij ca. 20°C – relatieve luchtvochtigheid 60%

Stofdroging:	20-30min.
Kleefvrije:	ca. 3 uur.
Overschilderbaar:	5-8 uur.

Tijdens de verwerkings en droogfase mag de temperatuur niet lager dan + 7°C en de relatieve luchtvochtigheid niet hoger zijn dan 75%.