

HPL DEUREN

REINIGINGSADVIES



LICHTE VERVUILING

- Schoonmaken met een vochtige doek
- Eventueel een zachte zeepoplossing gebruiken ⚠
- Resten van de zeepoplossing dienen met schoon water verwijderd te worden, daarna droogmaken met een zachte doek.

HARDNEKKIGE VLEKKEN

- Lak, lijm, inkt of verfvlekken kunnen verwijderd worden met organische oplosmiddelen zoals aceton, wasbenzine of spiritus
- Achtergebleven resten van het schoonmaakmiddel dienen goed verwijderd te worden.

⚠ LET OP!

Voor alle middelen geldt dat de gebruiksaanwijzing van de leverancier in acht genomen dient te worden. Tevens raden wij aan om op een onopvallend gedeelte van de deur de reactie van het schoonmaakmiddel op het deuropervlak te testen. De volgende materialen niet gebruiken:

- Schuurpons
- Staalwol
- Schoonmaakmiddel met schuurmiddel
- Polijstmiddelen
- Onderhoud was/wax

OVERSCHILDERRADVIES

- Oppervlakte reinigen met Universol of oplossing van ammoniak en water.
- Deur schuren (korrel niet grover dan 220).
- Deur stofvrij en schoon maken.
- Aanbrengen Rubbol BL Primer van Sikkens.
- Lakschuren (korrel 400).
- Deur stofvrij en schoon maken.
- Aflakken met Rubbol BL Ultrasatin of andere watergedragen lak.

TIP!

Test bovenstaande eerst op een klein oppervlak van de deur en volg de aanwijzingen op de verpakking van de lak



Wij denken deur.